

TIGACOL A-50

Τύπος προϊόντος

Η TIGACOL A-50 είναι μια κόλλα δύο συστατικών με βάση το πολυχλωροπρένιο και μίγμα διαλυτών.

Εφαρμογή

Η TIGACOL A-50 είναι ιδανική για την συγκόλληση εν ψυχρώ θερμοελαστικής σόλας με δερμάτινο ή πάνινο φόντι. Η σύγκολληση είναι ισχυρή και απεριορίστου χρόνου, ενώ δεν χρειάζεται θέρμανση ή πλύσιμο της σόλας με PRIMER.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	Τιμή	Μονάδα
Ιξώδες (Brookf. LV - Spindle 2, 6rpm, 25°C)	1100 - 1250	mPa.s (25°C)
Πυκνότητα	0,94 ± 0.01	g/cm ³ (25°C)
Στερεά	20 ± 1	%
Χρώμα	Ελαφρώς Κίτρινωπή	
Ανοιχτός χρόνος	15-40	λεπτά
Χρόνος Αποθηκ.	9-10	μήνες
Θερμοκρασία Ενεργ.		

Τρόπος Χρήσης

Προσθέτουμε στην κόλλα τον σκληρυντή (desmodur RFE) που βρίσκεται στο φιαλίδιο και ανακατεύουμε καλά. Αλείφουμε αμέσως την σόλα και το ξυσμένο παπούτσι, αφήνουμε να στεγνώσουν καλά, τα ενώνουμε και πρεσάρουμε. Βέλτιστη συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά την παρέλευση 48 ωρών.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία μικτού βάρους (Kg) : **5 , 1**