

TIGACOL F-77

Τύπος προϊόντος

Η TIGACOL F-77 είναι μια κόλλα ενός συστατικού με βάση το πολυχλωροπρένιο και μίγμα διαλυτών.

Εφαρμογή

Η TIGACOL F-77 είναι ιδανική για την συγκόλληση φύλλων φορμάικας και λεπτών μεταλλικών φύλλων σε επιφάνειες ξύλου, μετάλλου ή νοβοπάν. Χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία, στο ντύσιμο αμαξωμάτων αυτοκινήτων κ.α.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	Τιμή	Μονάδα
Ιξώδες (Brookf. LV - Spindle 2, 6rpm, 25°C)	1950 - 2100	mPa.s (25°C)
Πυκνότητα	0,83 ± 0.01	g/cm ³ (25°C)
Στερεά	23 ± 1	%
Χρώμα	Κίτρινη	
Ανοιχτός χρόνος	15-25	λεπτά
Χρόνος Αποθηκ.	9-10	μήνες
Θερμοκρασία Ενεργ.		

Τρόπος Χρήσης

Απλώστε την TIGACOL F-77 και στις δύο επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν, Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει για 15-20 λεπτά και στην συνέχεια ενώστε τα δύο μέρη και πρεσάρετε. Βέλτιστη συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά την παρέλευση 48 ωρών.

Συσκευασία

Μεταλλικά δοχεία μικτού βάρους (Kg) : **5 , 1**