

## **TIGACOL SUPER**

### **Τύπος προϊόντος**

Η TIGACOL SUPER είναι μια κόλλα ενός συστατικού με βάση το πολυχλωροπρένιο και μίγμα διαλυτών.

### **Εφαρμογή**

Η TIGACOL SUPER είναι μια πολύ ισχυρή κόλλα γενικής χρήσης με υψηλή αντοχή στην θερμοκρασία, την υγρασία και την παλαίωση. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στην υποδηματοποιία προσφέροντας συγκολλήσεις διαρκείας ανάμεσα σε σολόδεσμα και δερμάτινο φόντι. Επίσης χρησιμοποιείται και σε εφαρμογές που αφορούν υφάσματα, μέταλλο ή ξύλο.

### **Τεχνικά Χαρακτηριστικά**

	<b>Τιμή</b>	<b>Μονάδα</b>
<b>Ιξώδες</b> (Brookf. LV - Spindle 2, 6rpm, 25°C)	2100-2200	mPa.s (25°C)
<b>Πυκνότητα</b>	0.92 ± 0.01	g/cm <sup>3</sup> (25°C)
<b>Στερεά</b>	22 ± 1	%
<b>Χρώμα</b>	Κιτρινωπή	
<b>Ανοιχτός χρόνος</b>	15-45	λεπτά
<b>Χρόνος Αποθηκ.</b>	9-10	μήνες
<b>Θερμοκρασία Ενεργ.</b>		

### **Τρόπος Χρήσης**

Καθαρίστε τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν από την σκόνη. Απλώστε την TIGACOL SUPER και στις δύο επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν. Αφήστε την κόλλα να στεγνώσει καλά για 15-40 λεπτά, ανάλογα με την εποχή και το είδος που θέλουμε να κολλήσουμε. Στην συνέχεια, φέρνουμε σε επαφή τα δύο μέρη και πρεσάρουμε. Βέλτιστη συγκόλληση επιτυγχάνεται μετά την παρέλευση 48 ωρών.

### **Συσκευασία**

Μεταλλικά δοχεία μικτού βάρους (Kg) : **180 , 15 , 5 , 1 , 1/2 , 1/4 , 1/8**